

## AQUASTAIN

Ciranova® Aquastain est une teinture à base d'eau faite de micro pigments pour colorer tous types de bois pour une utilisation en intérieur. L'Aquastain donne au bois une apparence uniforme et met en valeur son veinage. Grâce à sa composition spéciale et sa facilité d'utilisation, l'Aquastain convient parfaitement pour la teinture de grandes surfaces avec une polisseuse. Si vous souhaitez réaliser des finitions sur l'Aquastain avec un vernis ou une huile à base d'eau, veillez à ajouter un durcisseur à l'Aquastain.

- » Permet une coloration uniforme qui accentue le veinage du bois.
- » Finitions possibles avec de l'huile et du vernis par la suite.
- » Les couleurs peuvent être mélangées les unes aux autres.

### DONNEES TECHNIQUES

#### Type de produit

à base d'eau

#### Nettoyage des outils

eau

#### Proportions du mélange

Durcisseur facultatif Aquastain : 100/10

#### Conditionnement

1L / 5L

#### Couleurs disponibles

16 couleurs

#### Consommation

20-30m<sup>2</sup>/liter - 40-50g/m<sup>2</sup>

#### Séchage/temps de réaction

3 à 4 heures

#### Grain abrasif

P 100-120

#### Transport

entre 5°C et 25°C

#### Durée de vie en pot

Si utilisation avec un durcisseur : +/- 3 heures

#### Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



### TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement afin d'éviter les chevauchements.

### APPLICATION

Remuez et agitez bien avant et pendant l'utilisation.

Pour la finition avec un vernis ou une huile à base d'eau de la gamme Ciranova®, ajoutez un durcisseur (10% de durcisseur Aquastain). Lors de l'ajout du durcisseur, une durée de vie en pot de +/- 3 heures doit être prise en compte.

L'Aquastain doit être appliqué uniformément avec une polisseuse. En cas d'application au rouleau ou au balai brosse, l'Aquastain devra être étalé avec une polisseuse, un chiffon ou un balai brosse sec. Utilisez suffisamment de produit pour prolonger le temps d'ouverture.

### TEMPS DE SÉCHAGE

3 à 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et ventilation.

### TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après séchage complet, la surface peut être lissée avec une éponge de polissage si besoin. Retirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions de l'Aquastain avec une huile de la gamme Ciranova®. Lors de l'utilisation d'un vernis, il est recommandé de poncer légèrement avant d'appliquer la dernière 3ème couche protectrice.

### INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage, de la préparation et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !

