

## HARDWAXOIL TITAN

HARDWAXOIL TITAN est une huile innovante adaptée à la finition des parquets et des meubles en bois. HARDWAXOIL TITAN assure un bon garnissant, une protection très naturelle et confère au bois une excellente résistance chimique et mécanique. HARDWAXOIL TITAN offre une durée d'ouverture longue, idéal pour une application au rouleau. La durabilité peut être encore améliorée en y ajoutant 5% de durcisseur UA (facultatif).

- » Facilité d'application au rouleau.
- » Offre une protection naturelle.
- » Conservation longue.
- » Excellente résistance chimique et mécanique.

### DONNEES TECHNIQUES

#### Type de produit

à base de solvant

#### Nettoyage des outils

nettoyant / Diluant Ciranova®

#### Proportions du mélange

durcisseur facultatif UA : 100/5

#### Niveau de brillance

Mat / Soyeux / Satiné

#### Viscosité

+/- 50 sec - DIN 4mm

#### Matières solides

+/- 46%

#### Conditionnement

6 x 750 ml

4 x 2,5 L

#### Couleurs disponibles

incolors

#### Consommation

avec rouleau : 25-30 m<sup>2</sup>/litre par couche

avec monobrosse : 40-50 m<sup>2</sup>/litre par couche

#### Séchage/temps de réaction

Ponçable après : +/- 8 heures

Chargeable : 24 heures.

Durcissement complet : +/- 10 jours

#### Grain abrasif

P 100-120

#### Transport

entre 5°C et 25°C

#### Durée de vie en pot

+/- 4 heures après ajout du durcisseur

#### Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



0,75L 2,5L



### TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

### APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. L'application de l'HARDWAXOIL TITAN se réalise facilement au rouleau (une microfibre de 6 mm est recommandée).

En option, on peut utiliser une polisseuse, un balai brosse ou un chiffon. Au moins 2 couches sont nécessaires pour les bois durs comme le chêne. Plusieurs couches peuvent être nécessaires pour les bois tendres.

Pour les bois exotiques, l'HARDWAXOIL TITAN doit être testé à l'avance. Pour les applications industrielles (laminage, pulvérisation), veuillez consulter le service technique de Ciranova®.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Peinture naturelle après +/- heures. Les temps de séchage dépendent de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

### TRAITEMENT ULTÉRIEUR

HARDWAXOIL TITAN est la finition idéale pour recouvrir les HARDWAXOIL teints tels que HARDWAXOIL, HARDWAXOILMAGIC et UNICO.

### ENTRETIEN

Pour un entretien régulier, nous recommandons le SAVON POUR PARQUET Ciranova®. Pour l'entretien périodique, utilisez l'HUILE D'ENTRETIEN Ciranova® et en cas de sols encrassés, utilisez d'abord le NETTOYANT INTENSIF Ciranova®.

HARDWAXOIL TITAN ne durcit complètement qu'après +/- 7 jours. Pendant cette période, le sol ne doit pas être traité avec de l'eau ou des produits d'entretien.

### INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation.