

FORTICO 1C - MATT SATIN

Vitrificateur pour parquet PU, à base d'eau pour parquet avec passage modéré. FORTICO 1C possède une excellente résistance chimique et mécanique. Application facile sans chevauchements ni marques de rouleaux. FORTICO 1C est utilisé pour la finition des parquets et planchers dans les maisons individuelles et autres lieux soumis à une usure modérée.

- » Haute résistance aux rayures grâce à la technologie anti-rayures.
- » Résistance à l'usure élevée.
- » Ne brille pas.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit
à base d'eau

Nettoyage des outils
eau

Niveau de brillance
Mat 15-25 Satiné 45-50

Viscosité
+/- 20 sec - DIN 4mm

Matières solides
+/- 32%

Conditionnement
6 x 1 L
4 x 5 L

Rendement
10-12m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction
Sec au toucher après 12 heures.
Durcissement complet après 8 à 10 jours.

Grain abrasif
P 120-150

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Pour une finition plus claire et naturelle, vous pouvez d'abord utiliser WOODLOOK PLUS comme base. Pour les sols chauffants, bois exotiques et liège, nous vous recommandons FORTICO SEALER comme base.

APPLICATION

Utilisez FORTICO à la fois comme couche de base et de finition. Appliquez le produit au balai brosse ou au rouleau en 3 couches. Un rouleau à poils courts est recommandé (microfibre 8 mm). Première couche : appliquez environ 80-100g / m² et laissez sécher pendant +/- 4 heures.

Deuxième couche : appliquez environ 80-100g / m² de la même manière que la première couche et laissez sécher pendant +/- 6 heures. Ensuite, poncez avec un papier à grains (P180-220), dépoussiérez et appliquez la troisième couche avec environ 80-100g / m².

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : après 20 à 30 minutes

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

FORTICO peut être utilisé comme couche de base et de finition.

ENTRETIEN

Entretenez régulièrement avec le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Utilisez l'UNICARE X-MATT ou le HARD FLOOR POLISH pour un entretien périodique. HARD FLOOR CLEANER Ciranova® est utilisé pour nettoyer les sols très encrasés et pour retirer les anciennes couches de vernis.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Pour les applications industrielles, veuillez consulter le service technique Ciranova®. Les produits à base d'eau peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin.

