

REPRODUCTIBLE
100 % ÉCOLOGIQUE
TEINTE RÉACTIVE

Basin[®]

since 1956



BASINTAGE RS

RS-XXXX + AT-1820

MODE D'EMPLOI



Basin ChemEco sa
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T: +32 51 65 00 10
F: +32 51 65 81 05
info@basin.be

www.basin.be



BASINTAGE RS


RS-XXXX + AT-1820

MODE D'EMPLOI 2/4

Veillez suivre les étapes pour obtenir les meilleurs résultats. **Important :** lisez d'abord la fiche technique.

Étape 1 - Conditions

Il est conseillé d'appliquer la teinte à une température ambiante entre 13 et 25 °C et une humidité relative entre le 50 à 70 % (CSTC). Il est important de laisser le bois prendre la température du local dans lequel il sera traité. Veuillez prévoir suffisamment de ventilation et éviter des courants d'air trop fort.



Application

Humidity

Étape 2 - Outils

1. Seau HWZ-90814
2. Mélangeur HWZ-0401 ou HWZ-90578 + perceuse
3. Brosse HWZ-0049 / HWZ-0046 ou pistolet (Ø 2.0) HWZ-01332



Brush

Spray Gun

Étape 3 - Préparation du parquet

Le sol doit être dépoussiéré, propre et sans matières grasses. Ensuite, le sol doit être complètement poncé (finir au grain P120). Remplir d'abord les joints, trous, fentes ou fissures avec un liant de rebouchage de la gamme BASIFON. Poncer ensuite de nouveau (finir au grain P120). Une finition rustique nécessite un brossage adéquat pour avoir l'effet antique.

Faites un test sur une petite pièce avant de commencer la finition de la surface entière.

BASINTAGE RS


RS-XXXX + AT-1820

MODE D'EMPLOI 3/4

Étape 4.1 - Application / Générale



1. Bien secouez le RS-XXXX autant que l'AT-1820 avant usage (**1 minute**).



2. Versez le RS-XXXX dans un seau.




3. Mélangez l'AT-1820 avec le RS-XXXX (**taux de mélange 10 : 1**).



4. Pistoler 80 à 100 gr de BASINTAGE RS sur le bois.



5. **Ne pas** essuyer la teinte excédentaire.



6. Laissez la teinte interagir (**temps de sèche ± 4 heures**).

Étape 4.2 - Application / Spécifications

1. Appliquez de manière régulière dans le sens des fibres du bois (brosé ou vielli mécaniquement). 2. La vraie coloration de la teinte apparaît après 40 minutes de séchage. Régulièrement contrôler la consommation du produit afin de respecter le rendement conseillé (± 1 L par 10 m² fini). 3. Après la couche de teinte il faut un temps de séchage de 4 heures (à une température de 13 à 25 °C et une humidité de 50 à 70 %). 4. Ensuite appliquer la BASINTAGE OIL ou BASIFIX (avec couche de fond correspondante : BASINTAGE PRIMER 1 ou 2).

Les différentes teintes BASINTAGE RS sont mutuellement miscibles, ce qui donne de multiples combinaisons de couleurs.



Stir Well



Brush



Spray Gun



Consumption



Temperature



Humidity



Drying Time


BASINTAGE RS

RS-XXXX + AT-1820

MODE D'EMPLOI 4/4

Étape 5 - Temps de séchage

Dans des conditions normales (voir Étape 1), le parquet sera sec hors poussière après \pm 4 heures. Les températures basses/hausses et/ou une humidité basse/hausse peuvent négativement influencer le temps de séchage du produit. Éviter des courants atmosphériques forts pour accélérer le temps de séchage.



Tips & tricks:

L'aspect final de la teinte est largement influencé par l'essence, l'origine et la préparation du bois, ainsi que par la façon d'appliquer la teinte. L'effet vieilli sera plus marqué sur les bois veinés, structurés, brossés ou vieillis mécaniquement au préalable. L'effet sera plus homogène sur les bois de premier choix. Le choix de bois de qualité rustique donnera un effet plus antique. La quantité de teinte appliquée doit être uniforme (une application au pistolet est conseillée). L'aspect réactif et vieilli est plus marqué si le bois n'est pas essuyé (température d'application \pm 20 °C et un humidité relative de \pm 60 % est conseillée pour un excellent résultat).

Attention : l'application par pulvérisation de façon uniforme donne le plus bel effet.

Déclaration:

Face à la multitude des matériaux, des possibilités d'application et des procédures de mise en oeuvre, ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé, dans tous les cas, d'effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l'application définitive. D'expérience, il ressort que chaque utilisateur développe ses propres méthodes de travail. Toutes les informations sont données tant par écrit que verbalement à la demande expresse du client et reposent sur nos connaissances les plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité. Basin ChemEco SA n'est pas responsable des mauvais résultats causés par une utilisation erronée du produit et des instructions à propos des quantités, temps de séchage, choix des matériaux, température, substrat, influence de la lumière etc.

Basin ChemEco sa
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T: +32 51 65 00 10
F: +32 51 65 81 05
info@basin.be

