

Master Vista Lacquer



Solution haut de gamme pour les zones domestiques

Master Vista Lacquer est une laque transparente à base d'eau pratiquement inodore. Elle sèche en une surface durable avec une bonne résistance, et elle préserve l'aspect léger nordique, car cette laque colore très peu le bois. C'est le choix parfait pour les maisons particulières, car elle allie facilité d'application et forte protection dans toutes les pièces. Cette laque labellisée de climat intérieur est appliquée de manière pratique et sûre et elle assure ensuite une ambiance d'intérieur confortable.

- Aspect léger nordique
- Bonne résistance
- Faible odeur
- Label de climat intérieur

Domaine d'application

Pour laquer des planchers en bois neufs, non traités ou récemment poncés dans les zones domestiques, par ex. les cuisines, les foyers avec des animaux etc. Idéale pour toutes les essences de bois.

Utilisation

preparation

Il est important que le bois et la laque soient à une température minimum de 15°C (préférentiellement 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Pour le ponçage final, jusqu'au bois nu, utilisez un papier de verre ou un patin de ponçage de grain 100 à 120. Aspirez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite, avec un chiffon / une serpillière imbibé(e) d'eau et bien essoré(e). WOCA Intensive Wood Cleaner peut contribuer à éliminer les contaminants des planchers en bois entièrement sablés avant l'application d'un primaire ou d'une laque. Veuillez laisser le plancher complètement pendant la nuit. Le plancher doit être totalement sec avant de l'apprêter ou le laquer. En cas d'apprêt, utilisez WOCA Master Base Primer pour les bois récemment poncés pour éviter le collement des côtés. En alternative, essayez WOCA Master Multi Primer pour les essences exotiques ou le bois ancien déjà traité à l'huile ou à la cire.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Grain 100-120.

Traitement

1 couche d'apprêt + 2 couches de Master Vista Lacquer / ou / 3 couches de Master Vista Lacquer

Jour d'application 1

Appliquez une couche uniforme d'apprêt et de laque non dilués OU deux couches de laque avec des mouvements légers dans le sens longitudinal des planches. Évitez de faire des flaques de laque. Appliquez la laque humide sur humide pour éviter des chevauchements. Laissez sécher la surface jusqu'au lendemain.

Jour d'application 2

Poncez la surface avec un grain 120 à 200 et aspirez soigneusement la surface. Appliquez la couche finale de Master Vista Lacquer non diluée avec de légers mouvements. Si la couche finale de laque est appliquée après plus de 24 heures de temps de séchage, un lavage avec le WOCA Intensive Wood Cleaner et un ponçage intermédiaire devraient toujours être exécutés.

Attention

L'eau et les liquides colorés comme du vin rouge et du café doivent être essuyés immédiatement pour éviter que la surface se tache.

Temps de séchage

Entre les couches: 2-3 heures à 20°C

Utilisation légère: 4-6 heures à 20°C

Recommandation: Attendez 24 heures avant de mettre du mobilier sur le plancher. Attendez 5-7 jours avant de couvrir avec des tapis et de laver. Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque couche de laque, les temps de séchage sont allongés. Une température élevée et une faible humidité d'air raccourciront les temps de séchage. Une température basse et une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.

Durcissement complet: 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 105 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

durée de conservation: 2 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 8-10 m²/L

Couleurs: Incolore - Mat, Incolore - Mat Soyeux

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 5 L

Viscosité: 20-25 Sec. DIN Cup 4

Teneur en matière sèche: Environ. 29%

Nettoyage et entretien

Le plancher fraîchement laqué peut être utilisé prudemment après environ 5 heures. Ne pas y placer du mobilier, etc. avant au moins 24 heures après la couche finale de laque. Le plancher sera prêt pour une utilisation normale après environ 5 à 7 jours, vous pourrez alors mettre les tapis etc. sur le plancher.

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.